

V 40 K BÜSSCHER BARUTEKT

Popis:

Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože, natavitelný.

Skladba pásu shora dolů:

Posyp: křemičitý písek

Asfalt

Vložka ze skelné rohože plně impregnovaná

Asfalt

Povrchová folie

Balení:

Délka role: 10 m

Šířka role: 1 m

Rolí na paletě: 20 ks

Použití v pozemním a inženýrském stavitelství:

Izolace střech, příp. stavby

parozábrana

spodní vrstva

Spodní stavba

podlahy, vlhké prostory

vnější plochy zdí

Způsob montáže:

nataveno plnoplošně/bodově

nataveno plnoplošně/bodově

nataveno plnoplošně

Technické údaje:

Zkuš. postup ÖNORM B 3646	Vlastnosti	Technická data
Díl 2	Vnější vzhled Plošná hmotnost Tloušťka	bez trhlin a vrás cca 4.000 g/m ² cca 3,8 mm
Díl 3	Zkouška tahem Pevnost do přetržení podél/příč. Protahení do přetržení podél/příč.	min. 300/250 N min. 2,0/2,0 %
Díl 4	Ohebnost, rychlost ohybu 3s Zkušební teplota 0°C Trn R 25 mm	vyhovuje
Díl 5	Tepelná odolnost Postup A: 70°C	odolává
Díl 6	Vodotěsnost Postup A	vyhovuje
Díl 7	Složení a součásti Rozpustný podíl Vložka: skelná rohož Povrchová folie: spodní strana	asfalt 60 g/m ² cca 7 μm

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti.

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe.

Toto doporučení není závazné.

Technické změny jsou vyhrazeny.

**Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí
požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.**